

**Leistungserklärung (DoP)**  
 gemäß EU-Verordnung 305/2011, Anhang III

für das Bauprodukt **Stranggepresste Profile aus Aluminium**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	<b>EN AW-6082 T6 / EN 755-9</b>
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Stranggepresstes Profil gemäß EN 15088:2005 / EN AW-6082 T6 nach EN 755-9
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	<b>Innen und Außenbereich von tragenden Bauwerken</b>
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	<b>Neuman Aluminium Strangpresswerk GmbH</b> Werkstraße 1; A-3182 Marktl im Traisental Tel.: +43 (0) 2762/500-0; Fax: +43 (0) 2762/500-470 E-Mail: profile@neuman.at
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	<b>nicht bestellt</b>
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	<b>System 2+</b>
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die notifizierte Stelle ( <b>Karlsruher Institut für Technologie Nr. 0769</b> ) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat <b>0769-CPD-132085</b> zur Bestätigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit den Vorgaben des Anhangs ZA von EN 15088:2005 ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **entfällt**

9. Erklärte Leistung	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>						<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
	Maß- und Formtoleranzen	Gemäß Standard						EN 12020-2
	Dehngrenze	<b>Wanddicke t [mm]</b>	<b>R<sub>p0,2</sub> [MPa]</b>					
			<b>min.</b>		<b>max.</b>			
			≤ 5	250	NPD			
		5-25	260		NPD			
	Zugfestigkeit	<b>Wanddicke t [mm]</b>	<b>R<sub>m</sub> [MPa]</b>					EN 755-2
			<b>min.</b>		<b>max.</b>			
			≤ 5	290	NPD			
		5-25	310		NPD			
	Bruchdehnung	<b>Wanddicke t [mm]</b>	<b>A<sub>50mm</sub> [%]</b>		<b>A [%]</b>			
			≤ 5		8			
			5-25		10			
	HBW typischer Wert	≤ 5	95	5-25	95			
	Schweißbarkeit	Klasse I						EN 1999-1
Biegbarkeit	B3						EN 1999-1-3	
Ermüdungsfestigkeit	NPD						EN 1999-1-1	
Beständigkeit	Tabelle 3.1a						EN 573-3	
Chemische Zusammensetzung	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr		
	0,7-1,3	0,50	0,10	0,40-1,0	0,6-1,2	0,25		
	Ni	Zn	Ti	Ga	V			
	-	0,20	0,10	-	-			

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
 Name und Funktion: Mag.(FH) Lukas Mayerhofer (Leiter Qualitätssicherung)  
 Ort, Datum, Unterschrift: Marktl, 21.03.2017

